

Öl-Farbe




Seidenmatte, lösemittelfreie Öl-Farbe auf Basis nachwachsender Rohstoffe

BOMOL® Öl-Farben sind hochwertige, ökologische Schutzanstriche für den Aussenbereich.

BOMOL® Öl-Lasurfarben basieren auf wässrigen Öl-Emulsionen mit licht- und wetterfesten Pigmenten.

BOMOL® Öl-Lasurfarben werden bevorzugt eingesetzt für Holzfassaden, Schindelschirme und sonstige Holzbauteile.



BOMOL®

- ✓ Starke Haftverbindung mit dem Substrat
- ✓ Wetterfest
- ✓ Festigt alte Lasuranstriche
- ✓ Auf wässriger Basis
- ✓ Ansatzfrei
- ✓ Trocknet oxidativ innert 24 Stunden bei 20 °C
- ✓ Einfache Nachpflege durch das gleichmässige Abwitterungsverhalten der verwendeten Öle



BOMOL® lasierende Holzfarbtöne 1-9

BOMOL® RAL / NCS Farbtöne nach RAL & NCS

BOMOL®

Wird besonders empfohlen bei Pflege- und Renovationsanstrichen. Durch die hohe Penetration der Öle werden alte Anstrichsysteme gefestigt und somit die Haftung deutlich verbessert.

Öl-Farben können bei direkter Beregnung in der Frühphase leichte helle Flecken bilden, welche nach endgültiger Durchtrocknung verschwinden.

Werkstoffzusammensetzung	ÖL-Kombination aus nachwachsenden Rohstoffen, auf wässriger Basis (lösemittelfrei)
Filmschutz	BPD konforme Filmschutzmittel
Farbton	Nach RAL / NCS oder Lasurtöne nach PC1 – PC9
Glanzgrad	Seidenmatt
Viskosität DIN/ISO 2431	Thixotrope Einstellung für Spritz- und Streichapplikation
Trocknung (20°C) DIN EN 53150	Griffest nach: 6 – 8 h, Überstreichbar nach: 24 h
Spez. Gewicht	1.00 bis 1.15 kg / l, je nach Pigmentierung
EU (GefStoffV) CH-ChemV. 2005	Keine Einstufung erforderlich
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Lagerung	Vor Frost schützen
Gebinde	1 l / 2.5 l / 5 l / 25 l
Verarbeitung	<u>Unverdünnt</u> applizieren (nicht < 5°C)
Verbrauch	Pro Anstrich*: Geschliffenes Holz: ca. 120 g/m ² Sägerauh: ca. 150 g/m ² <small>*Die Haftung ist auf gehobenen Flächen und Querschnitten stark beeinträchtigt. Aufschleifen des Holzuntergrundes wird empfohlen.</small>
Abfallcode CH	08 01 12
Vorsichtsmassnahmen	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Vorbehandlung	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 18 % betragen.
Aufbau	Standard Anwendung: 1 x BOMOL® allseitig 2 x BOMOL® sichtseitig Empfehlung: Bei Pflegeanstrichen und Sanierungen von alten Anstrichsystemen <u>müssen</u> lose Farbteile entfernt und vor dem Schlussanstrich punktuell mit BOMOL® vorbehandelt werden.
Gerätereinigung	Wasser, CLEAN-UP Reiniger

Version: AWETA 04.09

EU Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall, sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insoweit über unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationspflicht aus. Die Bauaufsicht, die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neuere Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.

-Sicherheitsdatenblatt: PerfColor® ab 25.08.08