

800 = INNENBEREICH



VERGILBUNGSSCHUTZ FÜR HOLZ



SunCare® 800

ohne

Lichtschutzimprägnierung mit extrem hohem UV-Schutzfaktor für Holz im Innenbereich

SunCare® 800 reduziert wirkungsvoll und langanhaltend die durch Licht (UV) ausgelösten Verfärbungen und das Nachdunkeln von Holz, ohne das natürliche Erscheinungsbild des Holzes zu verändern.

SunCare® 800 bewirkt eine Farbstabilisierung von naturbelassenen und hellgebeizten Holzflächen im Innenbereich. Die eingesetzten UV-Absorber sind wasserlöslich und deshalb bedarf es einer wasserabweisenden Schutzbehandlung.



SunCare® 800+ SUNBLOCKER-Lack PU-70

SunCare® 800

- ✓ Einfache Holzbehandlung als wässrige Lösung
- ✓ Direkte Applikation auf das Holz notwendig
- ✓ Bildet keinen Film
- ✓ Effektiver Schutz gegen Holzvergilbung
- ✓ Muss gegen Wassereinwirkung mit SUNBLOCKER-Lacken, wie z.B. JetFinish® geschützt werden
- ✓ Ungleichmäßige Verfärbungen des Holzes durch unterschiedlichen Lichteinfall werden verringert



SunCare® WhiteFinish

SunCare® 800

Lichtschutz für helle Möbel, Parkett, Wand- und Deckenverkleidungen. Zusammen mit SUNBLOCKER-Lacken werden helle und gebeizte Hölzer vor Vergilbung geschützt.

SunCare® WF

White-Finish ist eine weisslich aufhellende Sondereinstellung.

SunCare® 800 EH

Durch die Zugabe von ASS-Aktivstoffen kann SunCare® 800 EH ohne Nachbehandlung im Deckenbereich eingesetzt werden

TECHNISCHES MERKBLATT

Art.-Nr: **20.400 SunCare® 800**
51.126 SunCare® 800 EH
20.582 SunCare® WF

Werkstoffzusammensetzung	Wässrige Lösung von organischen Lichtstabilisatoren
Farbton	Leicht gelblich, nach Reaktion mit Holz farblos. Während der Reaktion mit dem Holz kann eine temporäre rote bzw. grüne Färbung auftreten. Diese verschwindet wieder bei UV-Bestrahlung.
Glanzgrad	Keine Filmbildung (matt)
Viskosität DIN/ISO 2431	12 Sek. / DIN 4mm
Trocknung (20°C) DIN EN 53150	Entwicklungszeit des Lichtschutzes 2 h bis 4 h bei +20°C (Empfohlene Trockenzeit ca. 24 h vor Überlackierung)
Spez. Gewicht	1.00 bis 1.02 kg / l
EU (GefStoffV) CH-ChemV.2005	Keine Einstufung erforderlich
Haltbarkeit	Ungeöffnet min. 12 Monate bei Raumtemperatur +22°C
Lagerung	Vor Frost schützen
Gebinde	¾ l / 5 l // 25 l / 1000 l
Verarbeitung	<u>Unverdünnt</u> streichen, rollen oder spritzen
Verbrauch	Pro Anstrich*: Geschliffenes Holz: ca. 110 g/m ² Sägerauh: ca. 140 g/m ² <small>*Die Wirkung ist auf gehobelten Flächen und Querschnitten stark beeinträchtigt und kann zu Fleckenbildung beitragen. Aufschleifen des Holzuntergrundes wird empfohlen.</small>
Abfallcode CH	08 01 12
Vorsichtsmassnahmen	<small>Beachten Sie die Sicherheitsdatenblätter und die Warnaufschriften auf den Gebindeetiketten. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen.</small>

ANWENDUNGSVORSCHLÄGE

Vorbehandlung	Untergrund muss frei von Staub-, Harz- und sonstigen Verunreinigungen sein. Insbesondere ist auf eine saubere unbehandelte Oberfläche zu achten. Leimreste etc. führen zu Fleckenbildung.
Aufbau	Im Innenbereich: satt einstreichen, Überschuss meiden 1 x SunCare® 800 1- 2 x JetFinish® (Je nach Beanspruchung) Im Deckenbereich*: 1 x SunCare® 800 EH <small>*Temporärer Wasserschutz. Langfristiger Wasserkontakt muss vermieden werden. SunCare EH ist nicht flüchtlend und muss bei eventuellen Reinigungsarbeiten nachbehandelt werden.</small>
Gerätereinigung	Wasser

Version: AWETA 04.09

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Information. Die vorstehenden Angaben entsprechen dem letzten Stand unserer Erfahrung. Eine Gewähr für den Anwendungsfall, sowie eine Haftung schliessen wir aus. Dies gilt insbesondere für Mangelgeschäden. Eine Haftung durch Beratung unserer Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Insoweit üben unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Informationsfunktion aus. Die Dauerpflicht, die Einhaltung der Verarbeitungsechtlinien und die Beachtung der anerkannten Regeln der Technik liegen ausschliesslich beim Verarbeiter, auch dann wenn unser Mitarbeiter bei der Verarbeitung vor Ort war. Bedingt durch technische Entwicklungen können Änderungen eintreten. Gültig ist die jeweils neueste Ausgabe dieser Information. In Spezialfällen verlangen Sie bitte eine separate technische Information.